PINTURAS ESPECIALIZADAS DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.

Cromalum® TRÁFICO ECONÓMICO BASE SOLVENTE

OPTIMUS®

FICHA TÉCNICA

Características del producto

a) **Denominación:** **CROMALUM TRÁFICO ECONÓMICA BASE SOLVENTE**

b) Tipo:

Es una pintura alquidal de secado rápido y acabado mate.

Formulada con una excelente adherencia al sustrato, así como una alta resistencia a la abrasión y al desgaste por rodamiento vehicular (tránsito).

c) Aplicaciones:

Producto diseñado para la señalización y demarcación vial sobre pavimentos de concreto y asfalto, ideal para zonas urbanas, carreteras, reductores de velocidad (topes), banquetas, puentes, estacionamientos, parques y vialidades industriales.

d) Colores:

El producto se presenta en color blanco y amarillo.

e) Rendimiento:

Este recubrimiento ofrece un rendimiento teórico de:

33.00 m de línea de 10 cm de ancho a 6 milésimas de pulgada de espesor seco por cada litro.

2.5 a 3-0 m^2 por litro con máquina pinta-rayas a espesor húmedo de 15 milésimas de pulgada.

Este rendimiento depende de las condiciones de aplicación, irregularidades de la superficie y espesor de la película.

f) Datos Técnicos:

Viscosidad	**70 – 75 KU**
Densidad (mínimo)	**1.4 gr/ml**
Contenido de sólidos por peso (%)	**70 ± 1.5**
Contenido de sólidos en volumen (%)	**46 - 48**
Tiempo de secado al tacto	**10 minutos**
Tiempo de secado al rodamiento	**30 minutos**
Rendimiento (m^2xL) Con máquina pinta rayas a 15mil	**2.5 a 3.0**
Acabado	**Mate**

g) Otras características:

Espere 60 minutos antes de liberar el tránsito.

Resistente a derrames de diésel, gasolina, aguas y sales.

- Resistencia a los rayos UV del sol.
- Cura mediante la evaporación de solventes y oxidación.
- Libre de metales pesados.

Instrucciones de aplicación

a) Preparación de la superficie:

La superficie debe de estar libre de cualquier material que impida su correcta aplicación; como son aceites, grasas, gravilla, humedad y demás contaminantes; dicha superficie deberá estar completamente seca.

• Sobre concreto nuevo:

Lavar con solución 3 partes de agua y 1 parte de ácido muriático, enjuagar perfectamente con agua limpia.

• Superficies cementosas:

Debe considerar un secado o curado de 28 días antes de aplicar el producto.

b) Instrucciones sobre el mezclado:

Mezcle bien la pintura antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación ya que este tipo de producto tiende a asentarse con relativa facilidad; así mismo, incorporar el producto con una pala de madera, jalando desde el fondo hacia arriba con movimientos circulares hasta quedar homogénea.

c) Aplicación y dilución:

Se puede utilizar brocha, rodillo, cepillo, equipo de aspersión o máquina pinta-rayas.

No se recomienda diluir este producto.

Si se requiere sembrar microesfera de vidrio para obtener un acabado reflectivo, debe ser sobre la película húmeda en una proporción de 0.33 kg/m2 mínimo.

Verifique que el sembrado de microesfera sea de 60% en la película húmeda de la pintura.

d) Limpieza del equipo:

Utilice Thinner para limpiar el equipo de aplicación.

Manejo del producto

a)Almacenamiento:

El producto debe permanecer sellado en su envase original, bajo techo a una temperatura entre 5°C y 35°C en un lugar fresco y seco, manténgase apartado del calor, altas temperaturas, flamas y chispas, después de su uso asegure un cierre hermético y manténgalo fuera del alcance de los niños.

b) Presentación:

El producto se oferta en recipientes con capacidad de:

- 4 Litros, 19 Litros y 200 Litros.

INFLAMABILIDAD:

Producto altamente inflamable a 38°C.

Manténgase alejado del fuego, chispas o cualquier fuente de ignición.

c) Precauciones:

- No fume o ingiera alimentos durante su aplicación.
- Manténgalo alejado de altas temperaturas, flamas o chispas. Evite el contacto directo; contiene sustancias tóxicas que puede ocasionar daños a la salud.
- Utilice equipo de protección personal.

ADVERTENCIA LEGAL

Las condiciones de aplicación y el uso que usted haga de nuestros materiales, así como la asistencia técnica e información proporcionada (ya sea verbal, escrita o por medio de evaluaciones de producción), están más allá de nuestro control. Por lo que, es imperativo que el usuario final verifique nuestros productos, para determinar, de acuerdo con su propia evaluación y satisfacción, si son adecuados para los usos y aplicaciones que se pretenden. Queda expresamente entendido y acordado que el cliente asume, y por el presente libera expresamente Pinturas Especializadas del Valle de México de toda responsabilidad, en delito, contrato o en otro respecto, incurrido en conexión con el uso de nuestros productos, asistencia técnica e información una vez validada y aprobada la funcionalidad de los mismos. Cualquier declaración o recomendación que no esté contenida en el presente se considera no autorizada y no vinculará a Pinturas Especializadas del Valle de México.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

MÉXICO 72 2918 4245

Teléfono
(72) 2918 4245
Correo
pinturas_especilizadas@outlook.com
Calle 13 de Octubre 1870 Norte No. 410, Col. San Pedro
C.P. 52105, San Mateo Atenco, Estado de México.

ISO 9001 CERTIFICADO · ISO 45001 CERTIFICADO · ISO 14001 CERTIFICADO

PINTURAS ESPECIALIZADAS DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.
OPTIMUS®