OPTIMUS®

ViniFresh® CANCHAS DEPORTIVAS

CALIDAD TOTAL

OPTIMUS

FICHA TÉCNICA

Características del producto

a) Denominación: Vinifresh Canchas Deportivas

b) Tipo:

Pintura 100% acrílica base agua, su granulometría permite formar una película antiderrapante y resistente ya sea para bote rápido o bote lento en canchas de tenis.

Proporciona una excelente adherencia y resistencia a la abrasión y alcalinidad.

c) Aplicaciones:

Para pisos de concreto o mortero, como caminos ciclistas, caminos para trotar, en garajes para proporcionar agarre y evitar derrapes, para señalización en canchas deportivas.

En canchas de tenis, voleibol, basquetbol, futbol rápido, etc.

Alta resistencia contra la eflorescencia.

d) Colores:

El producto se presenta en colores, blanco, terracota, verde, azul, así como también se obtiene una amplia gama con la misma calidad.

e) Espesor de película recomendado:

- Película Húmeda – 19.50 milésimas de pulgada.
- Película Seca – 10 milésimas de pulgada.

f) Rendimiento:

Este producto puede tener un rendimiento teórico de 2.5 – 3.5m^2 por litro.

Puede variar dependiendo de las condiciones de aplicación, textura, color y porosidad de la superficie a recubrir.

g) DATOS TÉCNICOS:

Viscosidad:	**110 – 126 KU**
Densidad:	**1.37 – 1.50 gr/ml**
Contenido de sólidos por peso:	**65 – 74 %**
Contenido de sólidos por volumen:	**51 – 60 %**
Tiempo de secado al tacto @25°C 50% H.R.	**2 horas**
Tiempo de secado total @25°C 50% H.R	**24 horas**
Acabado:	**Rugoso fino mate**

h) Otras Características:

Pintura acrílica formulada para tener una alta resistencia al desgaste y al impacto.

Excelente retención del color.

Instrucciones de aplicación

a) Preparación de la superficie:

La superficie debe estar libre de cualquier material que impida su correcta aplicación; como son agua, aceite, grasa, polvo, material suelto y demás contaminantes; dicha superficie deberá estar completamente resanada, nivelada y seca.

- **En superficies nuevas:**

Deberán estar completamente fraguadas y secas, por lo menos 28 días y se deberá tratar con ácido muriático rebajado con 3 partes de agua, dejar reaccionar por 15 minutos y luego se enjuaga con abundante agua limpia, dejando secar por 24 horas.

- **Sellado:**

Una vez lista y preparada la superficie, aplicar **Optimus Top Sintético,** para cerrar poros y nivelar la superficie.

Esto permite una mejor adherencia y ahorro de material.

Deje secar mínimo 4 horas antes de aplicar la pintura.

b) Condiciones de aplicación:

Aplicar a temperaturas mayores a 10°C (50°F) y menores a 30°C. (86°F).

c) Instrucciones sobre el mezclado:

Mezcle bien el producto antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación ya que este tipo de producto tiende a asentarse con relativa facilidad.

d) Aplicación y dilución:

Aplique de dos a tres manos dependiendo de la porosidad y color deseado, debiendo dejar un tiempo de secado de 24 horas entre cada mano.

Es recomendable humedecer ligeramente la superficie antes de iniciar la aplicación.

Puede aplicarse con rodillo, brocha o cepillo.

Se puede diluir máximo un 10% con agua limpia.

Utilice equipo de seguridad, como lentes, guantes y ropa adecuada.

e) Limpieza:

Utilice agua limpia para limpiar todo el equipo de aplicación.

FICHA TÉCNICA

Manejo del producto

a) Almacenamiento:

El producto en envases de su presentación, debe permanecer sellado a una temperatura entre 5° y 35°C bajo techo y mantenerse en lugares frescos y secos, apartado del calor, altas temperaturas, flamas y chispas; después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

INFLAMABILIDAD: No inflamable, producto base agua.

b) Presentación:

El producto se oferta en recipientes de:

- 4.0 litros, 19 litros y 200 litros

c) Precauciones:

- No fume o ingiera alimentos durante su aplicación.
- Utilice equipo de protección personal.

ADVERTENCIA LEGAL

Las condiciones de aplicación y el uso que usted haga de nuestros materiales, así como la asistencia técnica e información proporcionada (ya sea verbal, escrita o por medio de evaluaciones de producción), están más allá de nuestro control. Por lo que, es imperativo que el usuario final verifique nuestros productos, para determinar, de acuerdo con su propia evaluación y satisfacción, si son adecuados para los usos y aplicaciones que se pretenden. Queda expresamente entendido y acordado que el cliente asume, y por el presente libera expresamente a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V. de toda responsabilidad, en delito, contrato o en otro respecto, incurrido en conexión con el uso de nuestros productos, asistencia técnica e información una vez validada y aprobada la funcionalidad de los mismos. Cualquier declaración o recomendación que no esté contenida en el presente se considera no autorizada y no vinculará a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

MÉXICO 55 5574 4805

Av. Baja California 196 Int. 103, Colonia. Roma Sur
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México

Teléfono
55 5574 4805
Correo
optimusrecubrimientos@outlook.com
Web
www.recubrimientosoptimus.com.mx