

FICHA TÉCNICA

Características del producto

a) Denominación: ViniFresh MAX

b) Tipo:

Pintura 100% acrílica base agua antiviral y antibacterial acabado mate, gran poder cubriente, óptimo rendimiento y fácil aplicación.

c) Aplicaciones:

Se recomienda su uso en muros y cielos con terminados de yeso, cemento, concreto, ladrillo, tabique incluso madera; en hospitales, escuelas, viviendas, centros comerciales, hoteles, edificios corporativos y construcción en general.

d) Colores:

El producto se presenta en colores básicos que combinados entre sí, se puede obtener una amplia gama con la misma calidad.

e) Rendimiento:

Nuestro producto puede tener un rendimiento teórico de 12.0 – 14.0 m² por litro a dos manos, dependiendo de las condiciones, textura, porosidad y color de la superficie a pintar.

f) DATOS TÉCNICOS:

Viscosidad @25°C	97 – 115 KU
Densidad @25°C	1.05 – 1.39 g/ml
pH	8.0 – 9.0
Contenido de sólidos por peso (%)	44 – 55
Lavabilidad (ciclos)	10,000 mínimo
Tiempo de secado al tacto	30 minutos
Curado total	7 días
Rendimiento (m ² xL)	12 – 14
Índice de blancura	91.8

g) Otras Características:

Nuestro producto se elabora con materias primas que no contienen plomo ni mercurio y no dañan al medio ambiente; magnífica resistencia al exterior; resistencia de lavabilidad mayor a 10,000 ciclos, resistencia a la formación de algas y hongos en muros.

100% Acrílica.

Instrucciones de aplicación

a) Preparación de la superficie:

La superficie debe de estar libre de polvo, grasa o cualquier material que impida su correcta aplicación.

• Superficies previamente pintadas:

Remueva la pintura descascarada, resane hoyos y hendiduras permitiendo dejar secar la superficie resanada y aplique una mano sobre la misma.

• Superficies nuevas de yeso:

Lave la superficie con media taza de vinagre por cada 4 litros de agua.

Enjuague la superficie con agua y déjela secar completamente.

• Superficies nuevas de madera:

Rellene las imperfecciones con un resanador para madera de su preferencia, lije la superficie en dirección de la beta usando una lija de grano grueso para madera y disminuya el tamaño del grano hasta que la superficie esté lisa y tersa; limpiar la superficie con un trapo limpio, algodón o estopa para eliminar el polvo y proceda a su aplicación.

• Superficies nuevas de mampostería, concreto, cemento y similares materiales:

La superficie en la cual se aplicará el producto deberá tener al menos 30 días de haber sido colocada; lave la superficie con una solución al 11% de ácido muriático; enjuague la superficie con suficiente agua hasta eliminar el exceso de ácido, repita el procedimiento hasta que no aparezca efervescencia; enjuague la superficie con suficiente agua y déjela secar; repare grietas y huecos con un resanador para muros, deje secar al menos 1 día y proceda con su aplicación.

• Superficies con problemas de humedad:

Identifique las fuentes de humedad, elimine o controle el flujo de humedad; elimine eflorescencias, pintura suelta y aplanados dañados; aplique sellador contra Álcali y deje secar las superficies dañadas y reparadas al menos 48 horas y proceda a su aplicación.

b) Instrucciones sobre el mezclado:

Mezcle bien la pintura antes de usar hasta que su consistencia sea completamente uniforme, repita el proceso varias veces durante su aplicación para mantener la homogeneidad del producto.

FICHA TÉCNICA

c) Aplicación y dilución:

Si la aplicación se realiza con brocha, el producto debe diluirse con agua máximo un 15%.

Si la aplicación se realiza con rodillo, el producto debe diluirse máximo un 10%.

Si su aplicación se realiza con pistola o equipo de aspersión, el producto debe diluirse con agua dependiendo especificaciones del equipo.

d) Espesor recomendado:

- Película Húmeda: 5.0 milésima de pulgada.
- Película Seca: 2.0 – 3.0 milésima de pulgada

e) Recomendaciones:

La temperatura del aire, la superficie a pintar y el producto deben encontrarse entre los 10° C (50°F) y los 33° C (90°F). No aplique el producto cuando la humedad relativa sea mayor a 80% lo que impide que seque.

f) Tiempo de secado:

Al tacto en 30 minutos, a 25°C (77° F) y 50% de humedad relativa.

Para aplicar la segunda mano se debe dejar secar 60 minutos.

El tiempo de secado indicado puede variar de acuerdo con las condiciones tales como: temperatura, humedad y ventilación del lugar.

Manejo del producto

a) Almacenamiento:

El producto debe permanecer sellado a una temperatura entre 5°C y 35°C, cubierta y en un lugar fresco y seco.

Después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

INFLAMABILIDAD: Material base agua no inflamable

b) Presentación:

El producto se oferta en recipientes de

- 1 Litro, 4 Litros, 19 Litros y 200 Litros.

ADVERTENCIA LEGAL

Las condiciones de aplicación y el uso que usted haga de nuestros materiales, así como la asistencia técnica e información proporcionada (ya sea verbal, escrita o por medio de evaluaciones de producción), están más allá de nuestro control. Por lo que, es imperativo que el usuario final verifique nuestros productos, para determinar, de acuerdo con su propia evaluación y satisfacción, si son adecuados para los usos y aplicaciones que se pretenden. Queda expresamente entendido y acordado que el cliente asume, y por el presente libera expresamente Pinturas Especializadas del Valle de México de toda responsabilidad, en delito, contrato o en otro respecto, incurrido en conexión con el uso de nuestros productos, asistencia técnica e información una vez validada y aprobada la funcionalidad de los mismos. Cualquier declaración o recomendación que no esté contenida en el presente se considera no autorizada y no vinculará a Pinturas Especializadas del Valle de México.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

MÉXICO 72 2918 4245

Teléfono
(72) 2918 4245

Correo
pinturas_especializadas@outlook.com

Calle 13 de Octubre 1870 Norte No. 410, Col. San Pedro
C.P. 52105, San Mateo Atenco, Estado de México.



**PINTURAS
ESPECIALIZADAS
DEL VALLE DE MÉXICO**
S.A. DE C.V.



OPTIMUS®